599 - Metallite Aluminum

Product Description

599 Metallite Aluminum es un base bicapa para obtener un efecto cromo que se suele usar para llantas y algunos nuevos colores de efectos metálicos.
599 debe ser recubierto con barniz.
Si se va usar éste mix de forma individual deben seguirse las recomendaciones de ésta Ficha Técnica.
Si se va usar éste mix como parte de una fórmula bicapa, deben seguirse las recomendaciones de la serie 700 " Genrock Bicapa Disolvente".

Aplicación:

La superficie debe ser recubierta previamente con el Mix 683 Genrock 2K.
Preparación de la superficie:
Seguir las recomendaciones de aplicación de las Fichas Técnicas del sistema acrílico Genrock 2K.

Product Application

	Añadir al mix un 125% de un Disolvente de General.
	Viscosidad: 14s DIN Cup 4 a 20°C
	Covencional : 1.3 – 1.4 mm 2.0 – 2.5 bar entrada presión HVLP 1.3 - 1.4 mm; 0.7 bar en el air-cap
	Tres manos normales

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.

599 - Metallite Aluminum

	5-10 minutos entre capas a 20°C (68°F) 20 minutos a 20°C (68°F)
	Tenga en cuenta que el GR599 no debe colocarse en la mezcladora.
	Conveniente usar protección

Caractéristiques du produit

Punto de Inflamación:	24ºC
Contenido en Sólidos:	23.7%
VOC:	727 grams/liter
SDS:	Ver Ficha de Seguridad

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.