



8340 – Fondo d'adesione 1K

Description:

8340 è un fondo monocomponente eccellente per paraurti in plastica. 8340 è un liquido chiaro leggermente colorato con pigmenti metallici per migliorarne la polverizzazione. Favorisce l'aderenza della finitura per paraurti in plastica.

Substrati adatti:

Aderisce a tutte le plastiche, eccetto il PE / Polietilene.

Preparazione (plastica non trattata):



Temper 60 min a 60°C




Abradere la superficie con un tampone ultrafine imbevuto di un prodotto per la rimozione del silicone GenClean.



Pulire con lo sgrassante Genclean.

Applicazione del prodotto:



Pronto all'uso

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.




8340 – Fondo d'adesione 1K



Convenzionale 1.3 a 1.4 mm
2,0 à 2,5 bar pressione d'ingresso
HVLP 1.4 à 1.5 mm; pressione massima 0,7 bar all'ugello



1 mano
1-2 microns



10 minuti a 20°C (68°F)



Applicare bagnato su bagnato ("wet on wet") il fondo 4462



Indossare le protezioni adeguate

Caratteristiche dei prodotti:

VOC(2004/42/EC): 2004/42/IIB (e) (840)840. Il valore limite UE per questo prodotto (categoria IIB.e) in forma pronta all'uso è di max 840g/ltr. Il contenuto di COV di questo prodotto in forma pronta all'uso è di max. 840 g/l.

Peso Specifico: 0.885 kg/cm³

Infiammabilità: 25°C(77 °F)

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.



8340 – Fondo d'adesione 1K

Estratto secco:	5.5 % in peso
Resa:	10-11 m2/l with film thickness of 25 microns (theoretical)
SDS:	Verificare le Schede di Sicurezza

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.