



9900 – Prime Build 1K

Descrizione:

9900 Universal Primer è un fondo monocomponente, a rapida essiccazione, ad alta resistenza e facile da carteggiare.

Substrati adatti:

- Finiture termoindurenti vecchie e sonore.
- Cariche poliestere generiche.

Applicazione del prodotto:



Genclean 8241



100 parti di Primebuild
50-150 parti di diluente S711 o G6



HVLP: ugello: 1,6 à 2,2 mm.

2-3 mano



S711 Thinner	Viscosity	Thickness
50%	45"	23 μ spessore del film/ogni strato
100%	18"	15 μ spessore del film/ogni strato
150%	14"	12 μ spessore del film/ogni strato

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.



9900 – Prime Build 1K



Attendere 5-10 minuti tra una mano e l'altra.



Carteggiabile dopo 20/40 minuti a 20°C per uno Spessore da 40 a 60 microns.



P 320 a secco



Può essere ricoperto con tutte le finiture General ad esclusione di Gen20.



Indossare le protezioni adeguate.

Caratteristiche dei prodotti:

VOC(2004/42/EC): 700g/l


Peso specifico: 1.25 kg/cm³

Infiammabilità: 20°C (70°F)

Estratto secco: 52.3 % in peso

Resa: 6 m² / l a 20 microns di spessore del film (teorico)

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.



9900 – Prime Build 1K

SDS:

Vedere la Scheda di Sicurezza

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.