



## 9989 - Easy Primer 2K Grigio Chiaro

### Descrizione:

Un fondo ad alto spessore a due componenti conforme alle norme COV, facile a carteggiare, con alto potere coprente e una buona stabilità verticale. Il 9982 è molto facile da carteggiare particolarmente indicato per carteggiatura manuale. Per applicazione diretta su plastica utilizzare l'additivo 8230.


### Supporti:

- Finiture esistenti escluso TPA
- OEM Primer o EDP, carteggiato
- Stucco poliestere General
- Su metallo nudo è preferibile utilizzare 9700 Wash Primer
- Colori disponibili (Grigio chiaro 9989, Grigio scuro 9986))

### Commenti Extra:

Mischiare bene 9989, prima di diluirlo

### Applicazione del prodotto:



<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>5-25%</b>
9989	9981 Hardener	S711



22-24 sec / DIN 4 mm / 20°C (68°F) @ 5% riduttore  
18-19 sec / DIN 4 mm / 20°C (68°F) @ 25% riduttore  
Pot Life 1 ora a 20°C (68°F)



HVLP 1.6 – 1.8 mm  
2,0 a 2,5 bar di pressione in entrata aria .


Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.



## 9989 - Easy Primer 2K Grigio Chiaro




2-3 mani  
60 microns per mano



5-6 minuti à 20°C (68°F) tra le mani



2-3 ore ad aria  
20 mn. a 60°C (140°F)



10 a 15 mn. Onde corte e medie  
Il supporto dovrà essere a più di 80cm dalla fonte di calore



Carteggiatura con grana P400 grinta  
Carteggiatura finale con P500 grinta



Pulire/sgrassare il supporto per eliminare elementi inquinanti prima di applicare la finitura.

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.



## 9989 - Easy Primer 2K Grigio Chiaro




GenRock Top Coat  
Gen<sub>2</sub>O Basecoats



Indossare protezioni adeguate

### **9982 direttamente su plastica :**

Aggiungendo l'additivo 8230, il fondo 9989 può essere applicato direttamente su supporti in plastica senza il primer per l'adesione



Mix 2:1:0.5:0.15	2
9981 Hardener.	1
20 – 25% Reducer "General"	0.5
Add 15% plastic additive 8230	0.15
Potlife 45-60 mins / 20°C (68°F)	

**Note:**

Il processo applicativo rimane lo stesso.

### **Caratteristiche dei prodotti:**

**VOC:**

2004/42/II B(c)(540)540. Il valore limite dell'Unione Europea per questo prodotto ( categorie: IIB.c) pronto all'uso è di 540 g/litre de COV. Il contenuto COV di questo prodotto pronto all'uso è al massimo di. 485 g/litro.

**Peso Specifico:**

9982 = 1663 g/L  
9989 = 1633 g/L  
9986 = 1483 g/L

**Infiammabilità:**

25°C (77 °F)

**Estratto secco:**

67,8% in peso - pronto per la spruzzatura

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.



## 9989 - Easy Primer 2K Grigio Chiaro

---

**Resa:** 5,7 a 5,8 m<sup>2</sup>/l a 80 micron di spessore del film (teorico)

---

**SDS:** Fare riferimento alle schede di sicurezza

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.