



## 1000SR – Trasparente


### Descrizione:

Trasparente 2K anti-graffio di alta qualità per la riparazione parziale o totale di carrozzerie auto. Buone proprietà di brillantezza, può essere facilmente lucidato. E' particolarmente stabile quando viene applicato su superfici verticali e può essere riverniciato entro le 24 ore senza carteggiatura intermedia.

### Supporti:

- GenRock doppio strato
- Gen20 doppio strato

### Diluizione e Catalisi:



	100% Clear	50% Hardener	5-10% Thinner
1000SR		H500 SUPER RAPIDO H600 RAPIDO H700 STANDARD H750 LENTO H760 MOLTO LENTO	DiluyenteGeneral



16-18 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)  
Durata della miscela: 5h at 20°C



Pistola standard 1.3 à 1.5 mm (2 mani)  
2,0 à 2,5 bar pressione d'ingresso



HVLP 1.3 à 1.5 mm (2 mani)  
0,7 bar pression d'atomisation  
2 = 50 - 60 microns



2 = 50 - 60 microns

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.



## 1000SR – Trasparente



Attender 10 min. prima di alzare la temperatura  
Essiccazione 20 min. à 60 °C (temperatura del supporto)



Onde corte 8 min  
L'oggetto deve essere almeno a 60cm dalla fonte di calore.



Indossare le protezioni adeguate

### Caratteristiche del prodotto:

**VOC(2004/42/EC):** 2004/42/II B(e)(840)530. Il valore limite della UE per questo prodotto (categoria: IIB.e) pronto all'uso è di 840 g/litro in VOC. Il contenuto in VOC di questo prodotto pronto all'uso è di. 530 g/litre

**Peso Specifico:** 0.985 kg/cm<sup>3</sup>

**Punto d'infiammabilità:** 25°C (77 °F)

**Estratto secco:** 52.1 % in peso

**Resa:** 8 - 9 m<sup>2</sup>/ l 50 microns: spessore del film secco (teorico)

**SDS:** Vedere la Scheda di Sicurezza

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.