




5000M – Trasparente 2K satinato

Description:

5000M 2K è particolarmente indicato per applicazioni su paraurti in plastica di media brillantezza. 5000M da un risultato satinato uniforme, lascia un film liscio e satinato con un'apparenza superiore alle esigenze rigorose della riparazione auto.

Supporti:


- GenRock doppio strato
- Gen2O doppio strato



Mischiare 2:1 con uno dei seguenti catalizzatori:

- H760Speciale
- H750Molto lento
- H700lento
- H600standard
- H500 rapido

Pot life: da 3h a 5h a 20°C



15-20% Diluente General
16''-18'' / DIN 4 mm / 20°C



Convenzionale: Ugello 1.3 à 1.5 mm (2 mani)
2,0 à 2,5 bar pressione d'ingresso



HVLP: da 1.3 a 1.5 mm (2 mani)
0,7 bar di pressione aria



2 mani = 50 - 60 microns




Aspettare 15 minuti prima di aumentare la temperatura
Riscaldare 45 minuti a 60°C (temperatura del supporto)

Product Data Sheet



5000M – Trasparente 2K satinato



Aspettare 15-20 minuti
tra le mani prima di aumentare la temperatura.



8 minuti
Il supporto deve stare a 60cm dalla fonte di calore.



Utilizzare le protezioni adeguate.

Infiammabilità: 32°C (89.6 °F)

Peso specifico: 0.98 kg/litro

Estratto secco: 54,7% in peso – pronto all'uso
47,5% in volume

Resa: 6-7 m² / l a 50 microns di spessore del film secco (teorico)

Brillantezza: 66 unità ± 5 a 60° di angolazione

VOC (2004/42/EC): 2004/42/IIB(e)(840)580. Il valore limite stabilito dall'Unione Europea per questoprodotto (categoria: IIB.e) pronto all'uso è di 840 gr/litro de COV. Il contenuto effettivo in COV di questo prodotto pronto all'uso è di 580 gr/litro

SDS: Vedere la Scheda di Sicurezza

Product Data Sheet