



6000M - Trasparente 2K Opaco

Description:

6000M 2Kda un risultato opaco uniforme, al tocco è liscio e setoso, appare superiore alle esigenze rigorose della riparazione auto.

Supporti:

- GenRock doppio strato
- Gen2O doppio strato

Product Application



	100%	50%	15-20%
6000M		H500 – RAPIDO	S719 – RAPIDO S711 – STANDARD S721 - LENTO
		H600 – STANDARD	
		H700 – LENTO	
		H750 – MOLTO LENTO	
		H760 - SPECIALE	



16-18 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)
Pot life: da 3h a 5h a 20°C



Convenzionale: Ugello 1.3 à 1.5 mm (2 mani)
2,0 à 2,5 bar pressione d'ingresso



2 mani
50 – 60 micron



Utilizzare le protezioni adeguate

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.



6000M - Trasparente 2K Opaco

Caratteristiche del prodotto:

VOC(2004/42/EC):	2004/42/II B(e)(840)580. Il valore limite stabilito dall'Unione Europea per questo prodotto(categoria: IIB.e) pronto all'uso è di 840 gr/litro de COV.Il contenuto effettivo in COV di questo prodotto pronto all'uso è di 550 gr/litro
Peso specifico:	1.01 kg/cm ³
Infiammabilità:	23°C (73.4 °F)
Estratto secco:	48% in peso pre-diluito
Resa:	6-7 m ² / l a 50 microns di spessore del film secco (teorico)
Brillantezza:	23unità ± 5 a 60° di angolazione
SDS:	Vedere la Scheda di Sicurezza

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.