



7100 - VOC Trasparente UHS

Description:

Il trasparente 7100 UHS offre un'ottima resistenza alle colature e una brillantezza eccezionale applicando 1 mano e mezzo. Asciuga in 25 minuti con un leggero riscaldamento, molto facile da lucidare, se è richiesto un particolare trattamento.

Supporti:

- "General" GenRock Basecoat.
- "General" Gen2O Basecoat.

Applicazione del prodotto:



7100 - Application Standard - HS		
100%	50%	0-5%
7100	H500 – FAST	S719
	H600 – NORMAL	S711 or S811
	H700 – SLOW	S721 or S821
	H750 – EXTRA SLOW	S2040
	H760 - SPECIAL	S2050

7100 - Application Standard - UHS	
100%	50%
7100	H820 – FAST
	H900 – NORMAL
	H920 – SLOW
	H960 – EXTRA SLOW
	H999 - SPECIAL

Applicare in base alle condizioni meteorologiche



16-18 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)
Potlife: 60 minuti at 20°C

19-21s / DIN 4 mm / 20o C (68o F)
Potlife 45 minuti at 20°C (68°F)



HVLP 1.3 – 1.4 mm
2.0 - 2.5 bar inlet pressure

HVLP 1.3 – 1.4 mm
2.0 - 2.5 bar inlet pressure



2 mani regolari
50 – 60 micron per mano

1 mano leggera + 1 mano piena 50- 60
microns per mano

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.



	5-7 minuti a 20°C (68°F) tra le mani e prima di un leggero riscaldamento.	5-7 minuti a 20 oC (68 oF) prima di riscaldare.
	30 min. at 60o C (140o F) temperature del pannello	
	10 – 12 min. Onde Corte Il support deve essere tenuto almeno a 80cm dalla fonte di calore	
	Utilizzare le protezioni adeguate	

Caratteristiche dei prodotti:

VOC(2004/42/EC):	2004/42/IIB (d) (420)420. Il valore limite UE per questo prodotto (categoria di prodotto IIB.d) in forma pronta all'uso è di max. 420g/ltr. Il contenuto di COV di questo prodotto in forma pronta all'uso è di max. 420 g/l.
Peso Specifico:	0.993 kg/cm ³
Infiamma bilità:	27°C (80 °F)
Estratto Secco:	55.6 %
Copertur:	9 - 10 m2 /l a 50 micron di spessore del film (teorico)
SDS:	Vedere la Scheda di Sicurezza

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.