



7200- Trasparente UHS 2K

Description:

7200 UHS 2K è conforme alle norme UE, ha un alto potere coprente con una buona stabilità nelle superfici verticali ed una straordinaria brillantezza così come una buona reazione alla lucidatura. In base al numero di mani, si possono ridurre considerevolmente costi e tempi.

Supporti:

- GenRock doppio strato
- Gen20 doppio strato

Applicazione del prodotto:

	100%	50%	0% - 5%
	7200	H820 FAST UHS HARDENER	S719 P.U. THINNER FAST
		H900 NORMAL UHS HARDENER	S711 P.U. THINNER NORMAL
		H920 SLOW UHS HARDENER	S721 P.U. THINNER SLOW
		H960 EXTRA SLOW UHS HARDENER	S2050 P.U. THINNER EXTRA SLOW
		H999 SPECIAL UHS HARDENER	S2050 P.U. THINNER EXTRA SLOW
	18 - 20 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F) Potlife: 90 minutes at 20°C		
	HVLP 1.3 – 1.4 mm 0.7 bar: pressione all'uscita 2.0 – 2.5 bar inlet pressure		
	1 mano leggera + 1 manonormale 50 a 60 microns per mano		

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.



7200- Trasparente UHS 2K



5-10 minutia 20o C (68°F)



35 minuti a 60oC (140°F) Temperatura del pannello.



10 a 15 min. Onde corte
Il supporto verniciato dovrà essere a più di 80cm dalla sorgente IR



Utilizzare le protezioni adeguate.

	15 - 20° C.				20 - 25° C.				25 - 30° C.				PLUS 30° C.			
	Hardenener	Time to sand			Hardenener	Time to sand			Hardenener	Time to sand			Hardenener	Time to sand		
		20° C.	60° C.	IR		20° C.	60° C.	IR		20° C.	60° C.	IR		20° C.	60° C.	IR
Full paint	H920	NA	35 MINS	20 MINS	H960	NA	35 MINS	20 MINS	H960	NA	35 MINS	20 MINS	H999	NA	35" MINS	20 MINS
Vertical areas	H820	NA	35 MINS	20 MINS	H920	NA	35 MINS	20 MINS	H960	NA	35 MINS	20 MINS	H999	NA	35 MINS	20 MINS
Fast Repair	H820	NA	35 MINS	20 MINS	H820	NA	35 MINS	20 MINS	H920	NA	35 MINS	20 MINS	H920 H960	NA	35 MINS	20 MINS
Soft plastics 30 % - 810 Plasticizer	H820	NA	40 MINS	NA	H920	NA	40 MINS	NA	H960	NA	40 MINS	NA	H999	NA	40 MINS	NA
Hard plastics 15 % - 810 Plasticizer	H820	NA	35 MINS	NA	H920	NA	35 MINS	NA	H960	NA	35 MINS	NA	H999	NA	35 MINS	NA

Caratteristiche dei prodotti:

VOC(2004/42/EC): 2004/42/IIB(d)(420)420. Il valore limite stabilito dall'Unione Europea per questo prodotto(categoria: IIB.d) pronto all'uso è di 420 gr/litro di VOC.Il contenuto effettivo in VOC di questo prodotto pronto all'uso è di 420 gr/litro

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.



7200- Trasparente UHS 2K

Infiammabilità:	24°C (74°F)
Estratto secco:	58% in peso – pronto all'uso
Resa:	9-10 m2/l à 50 microns di spessore del film secco (teorico)
SDS:	Vedere la Scheda di Sicurezza

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.