



7500 - Trasparente Rapido UHS 2K

Description:

7500 Rapido UHS 2K è conforme alle norme UE, ha un alto potere coprente con una buona stabilità nelle superfici verticali ed una straordinaria brillantezza così come una buona reazione alla lucidatura. In base al numero di mani, si possono ridurre considerevolmente costi e tempi.

Supporti:

- GenRock doppio strato
- Gen20 doppio strato

Applicazione del prodotto:



100%	50%
7500	H820 FAST UHS HARDENER
	H900 NORMAL UHS HARDENER
	H920 SLOW UHS HARDENER
	H960 EXTRA SLOW UHS HARDENER
	H999 SPECIAL UHS HARDENER



18 - 20 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)
Potlife: 60 minutes at 20°C



HVLP 1.3 – 1.4 mm
2.0 – 2.5 bar inlet pressure



1 mano leggera + 1 mano normale
50 a 60 microns per mano

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.



7500 - Trasparente Rapido UHS 2K



5-10 minutia 20°C (68°F)



25 min. a 60o C (140o F)temperatura del supporto



10 a 15 min. Onde corte
Il supporto verniciato dovrà essere a più di 80cm dalla sorgente IR



Utilizzare le protezioni adeguate

Caratteristiche dei prodotti:

VOC(2004/42/EC):	2004/42/IIB(d)(420)420. Il valore limite stabilito dall'Unione Europea per questo prodotto(categoria: IIB.d) pronto all'uso è di 420 gr/litro di VOC.Il contenuto effettivo in VOC di questo prodotto pronto all'uso è di 420 gr/litro
Infiammabilità:	24°C (74°F)
Estratto secco:	58% in peso – pronto all'uso
Resa:	9-10 m2 /l à 50 micronsdi spessore del film secco (teorico)
SDS:	Vedere la Scheda di Sicurezza

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.