



5600 Air-Dry Clear

ACCELERO

Opis:

ACCELERO 5600 to konwencjonalny, odporny na zarysowania lakier bezbarwny schnący na powietrzu o doskonałych właściwościach wykończeniowych. Jest zalecany dla wysokowydajnych warsztatów, które koncentrują się na wydajności, wykorzystaniu przestrzeni i redukcji kosztów bez kompromisu w zakresie najwyższej jakości. Można go łatwo szlifować i wypolerować po 1 godzinie w temperaturze aplikacji. Wykorzystuje tę samą rodzinę utwardzaczy HS (H500, H600), co inne lakiery bezbarwne premium z serii GENERAL, zapewniając kompletną i kompaktową ofertę.

Odpowiednie podłoża:

- "General" GenRock Basecoat.
- "General" Gen2 O Basecoat.

Product Application



100%	50%	10-15%
5600*	H500 FAST HS HARDENER	S711 THINNER*
	H600 NORMAL HS HARDENER*	
	H700 SLOW HS HARDENER	

**Recommended*



17-19 s / DIN 4 mm / 20°C
Czas do zużycia : 60 minut w 20°C



Dysza 1.2 – 1.3 mm
2.0 – 2.2 ciśnienie na wejściu



1 średnia + 1 pełna warstwa
Odparowanie 3-5 minut pomiędzy warstwami
35 – 45 mikronów

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



5600 Air-Dry Clear

ACCELERO



Pyłosuchość

15 min w 25 °C (77°F)
25min w 20 °C (68°F)

Suchy w dotyku

20 min w 25 °C (77°F)
45 min w 20 °C (68°F)

Do szlifowania/polerowania

60 min w 25 °C (77°F)
90 min w 20 °C (68°F)

Ważna uwaga: poniżej 15°C, nie suszyć na powietrzu zamiast tego Niskie pieczenie 5-10 minut przy temperaturze panelu 60°C



5 minut w 60°C temperatura panelu.



5-7 minut, w zależności od koloru.
Temperatura panelu 80°C-100°C

* **Ważna uwaga: trzymaj panel w odległości większej niż 80 cm od jednostki IR, w zależności od grubości warstwy naprawczej.**



Należy nosić odpowiednią odzież ochronną

Charakterystyka Produktu:

VOC(2004/42/EC):	VOC (2004/42/EC): 2004/42/EC IIB (e) (840)465. limit dla tego produktu (product category IIB. e) w mieszance gotowej do natrysku to 840g/ltr. Zawrtość LZO to max. 465 g/l.
Ciężar właściwy:	0.994 kg/cm ³
Punkt zapłonu:	25°C (77 °F)
Części stałe:	Okolo 48 % wagowo w mieszance gotowej do natrysku RFU
Wydajność:	7-8 m2/l przy grubości powłoki 35-45 mikronów (teoretycznie)
Zagrożenia:	Informacje w karcie charakterystyki

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.