



7600 Air-Dry VOC Clear

ACCELERO

Opis:

ACCELERO 7600 to zgodny z LZO, schnący na powietrzu lakier bezbarwny o doskonałych właściwościach wykończeniowych. Jest zalecany dla wysokowydajnych warsztatów, które koncentrują się na wydajności, wykorzystaniu przestrzeni i redukcji kosztów bez kompromisu w zakresie najwyższej jakości. Można go łatwo szlifować i wypolerować po 1 godzinie w temperaturze aplikacji.

Wykorzystuje istniejące utwardzacze L.E (H820, H920) jak inne lakiery bezbarwne VOC z gamy general, zapewniając kompletną i kompaktową ofertę.

Odpowiednie podłoża:

- “General” GenRock Basecoat.
- “General” Gen2 O Basecoat.

Zastosowanie produktu



100%	50%
7600	H820 FAST UHS HARDENER
	H920 SLOW UHS HARDENER



17-19 s / DIN 4 mm / 20°C
Czas do zużycia : 60 minut w 20°C



Dysza 1.2 – 1.3 mm
2.0 – 2.2 ciśnienie na wejściu



1 lekka + 1 pełna warstwa
Bez odparowania pomiędzy warstwami
35 – 45 mikronów

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



7600 Air-Dry VOC Clear

ACCELERO



Pyłosuchość

15 min w 25 °C (77°F)

30 min w 20 °C (68°F)

Suchy w dotyku

20 min w 25 °C (77°F)

45 min w 20 °C (68°F)

Do szlifowania/polerowania

60 min w 25 °C (77°F)

90 min w 20 °C (68°F)

Ważna uwaga: poniżej 15°C, nie suszyć na powietrzu zamiast tego Niskie pieczenie 5-10 minut przy temperaturze panelu 60°C



5 minut w 60°C temperatura panelu



5-7 minut, w zależności od koloru.

Temperatura panelu 80°C-100°C

* **Ważna uwaga:** trzymaj panel w odległości większej niż 80 cm od jednostki IR, w zależności od grubości warstwy naprawczej.



Należy nosić odpowiednią odzież ochronną

Charakterystyka produktu

VOC(2004/42/EC):

VOC (2004/42/EC): 2004/42/EC IIB (d) (420)420.. limit dla tego produktu (product category IIB. e) w mieszance gotowej do natrysku to 420g/ltr. Zawrtość LZO to max. 420 g/l.

Ciężar właściwy:

0.997 kg/cm³

Punkt zapłonu:

25°C (77 °F)

Części stałe:

Okolo 56 % wagowo w mieszance gotowej do natrysku RFU

Wydajność :

7-8 m2/l przy grubości powłoki 35-45 mikronów (teoretycznie)

Zagrożenia:

Informacje w karcie charakterystyki

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.