



Opis Produktu

Kompletna gama kolorów bazowych oparta na ponad 70 tonerach bazowych, w tym perłowych, opalizujących i barwionych tonerach metalicznych, a także Xirallics.

Genrock Basecoat to wysokopigmentowy system o 75% współczynniku rozcieńczenia, zapewniający pełne krycie w zaledwie 2,5 warstwy. Oferuje ekonomiczne wykorzystanie gotowej do natrysku farby, większe krycie i oszczędność czasu podczas aplikacji, ponieważ zazwyczaj wystarczą tylko dwie warstwy przy minimalnym czasie oczekiwania przed nałożeniem warstwy nawierzchniowej.

Odpowiednie podłoża:


- Wykończenie OEM w dobrym stanie
- Istniejąca farba termoutwardzalna
- Podkłady EDP / Electro Deposit
- Ogólne podkłady 2K dobrze i sucho szlifowane
- Goły metal musi być wstępnie zagruntowany przy użyciu podkładu wytrawiającego 9700 General, a następnie podkładu 2K przed nałożeniem lakieru bazowego

Zastosowanie produktu



2K GenRock - Standardowa aplikacja - HS

100%	75% Thinner
GenRock Basecoat	S719 – Szybko S711-Normalny S721 - Powolny



18-19 sec / DIN 4 mm / 20°C (68°F)



HVLP 1,3 - 1,4 mm;
2,0 - 2,5 bar ciśnienie wlotowe

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



5 min. między warstwami. W przypadku kolorów metalicznych zaleca się nałożenie jednej warstwy



Przed nałożeniem warstwy nawierzchniowej należy poczekać, aż całkowicie zmatowieje



Nosić odpowiednią ochronę

Charakterystyka Produktu

**Temperatura
zapłonu:**

23°C (73.4°F)

**Zawartość
substancji stałych:**

21,2-39,0% wagowo
a

Ciężar właściwy:

0.94-1.16 kg/cm³ (7.82-9.66 lbs/gal)

Pokrycie:

8-10 m²/l przy grubości 25 mikronów na sucho

SDS:

Patrz karta charakterystyki

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.

Genrock Basecoat



Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



technical-support@gpccoatings.com
color-support@gpccoatings.com

www.generalrefinish.com;
REV-2 – 1/25