



S1918- Diluente Esbatimento 2C


Descrição:

Este produto foi desenvolvido para assistir o processo de esbatimento nas cores com efeitos ou metalizados.

Substratos Adequados:

- For Genrock basecoat systems

Aplicação do Produto:



100% para mistura RTS

Depois de a camada de base ter sido reduzida com 100% de S1918; com uma técnica de mistura, aplicar a tinta reduzida no painel pré-lixado adjacente (P2000 ou Scotch Brite). Aplicar o verniz 2K em toda a área.

Mistura de cores de 3 demãos:

Estas tonalidades dependem da cor da primeira demão e do número de passagens do spray e da espessura da segunda camada (a camada de base perolada). Deve ser respeitado o seguinte método:

1. Reduzir a camada de base com 100% S1918 e misturar com o acabamento original (depois de lixar com Scotch Brite ou P2000).
2. Aplicar as camadas de base perolizadas, permitindo que se sobreponham tanto quanto necessário para obter um efeito homogêneo na tonalidade da cor
3. Aplicar um verniz 2K em toda a área de reparação.

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.



S1918- Diluente Esbatimento 2C



Bico de pulverização 1,4 - 1,6 mm
Pressão de entrada de 1,5 bar



Utilizar protecção adequada

Caraterísticas do Produto:

Gravidade Específica:

0.925 g/cm³

Ponto de Inflamação:

27°C

FDS:

Consulte a ficha de dados de segurança.

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.