



6000HS - VERNIZ HS CLEAR TOP COAT


DESCRIÇÃO:

Verniz 2K de altos sólidos com uma excelente aderência a bases aquosas ou a bases solventes com a aplicação muito fácil. É extremamente estável quando aplicado em superfícies verticais e pode ser aplicado outra camada de verniz em 24 h sem lixar entre camadas.

APLICAÇÃO:

- GenRock basecoat
- Gen₂O basecoat

Aplicação do produto



	100%	50%	15-20%
6000HS		H500 – RÁPIDO	S719 – RAPIDO S711 – STANDARD S721 - LENTO
		H600 – STANDARD	
		H700 – LENTO	
		H750 – EXTRA LENTO	
		H760 - ESPECIAL	



16-18 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)
Validade da mistura: 3h to 5h at 20°C



Convencional: 1,3-1,5 mm (2 camadas normais)
Pressão: 2,0 - 2,5 bar pressão de entrada



2 camadas regulares
50-60 mcm por camada


Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.



6000HS - VERNIZ HS CLEAR TOP COAT




Cozer 20 min a 60°C de temperatura do painel



TEMPO DE SECAGEM	20°C	60°C
Seco ao pó	20 min	5 min
Seco ao tacto	45 min	10min
Seco ao manuseamento	3 hrs	30 min
Seco ao polimento	7 hrs	2 hrs
Secagem completa	2 dias	1 h

NOTA: resultados obtidos com o catalisador H500.



Onda curta 8 min
O objeto deve ser mantido a mais de 80 cm da fonte.



Utilizar protecção adequada

Caraterísticas do Produto:

COV(2004/42/EC): 2004/42/CE IIB (e) (840)516. O valor-limite da UE para este produto (categoria de produto categoria de produto IIB. e) na forma pronta a usar é de 840g/ltr, no máximo. O teor de COV deste produto na forma pronta a usar é no máx. 516 g/l

Peso Específico: 0,985 kg/cm³

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.



6000HS - VERNIZ HS CLEAR TOP COAT

Ponto de Inflamação:	25°C
Conteúdo de Sólidos:	52.6% por peso
Rendimento Teorico:	8-9 m2/l a uma espessura de película de 50 micrones (teórico)
FDS:	Consulte a ficha de dados de segurança

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.