GenRock Monocapa

Descripción del producto

GenRock Monocapa es un acabado de uretano acrílico bicomponente de alta opacidad diseñado para reparaciones de una sola fase. Cumple y supera las expectativas de los clientes con su alta opacidad, secado rápido y su brillo final y duradero.

GenRock Monocapa es un sistema de tóner directo. Presenta una gran resistencia a los rayos UV y a los productos químicos.

Sustrato y preparación:

Lijado fino del antiguo revestimiento de acabado y de la superficie 2K con P400 seguido de abrasivos secos P500.

Aplicación del producto

2K GenRock- Application Standard - HS

Mezclar 2:1 con cualquiera de los siguientes endurecedores:

100%	50%
GenRock Monocapa	H760 Special H750 Extra slow H700 Slow H600 Normal H500 Fast H200 Super Fast

Potlife: 5h a 20°C

0-20% Diluyente general

2.5% Acelerador 8620

2K GenRock- Application Standard - VOC

Mezclar 100:50 con cualquiera de los siguientes endurecedores:

100%	50%
GenRock Monocapa	H960 Extra Slow H920 Slow H900 Normal H820 Fast

Potlife: 5h a 20°C

* El cumplimiento de la normativa COV se aplica a determinados colores (consulte GenMix).

* Corresponde al usuario cumplir la normativa sobre COV de acuerdo con la legislación de su mercado.



16-18s / DIN 4 mm / 20°C	>27s/DIN 4 mm/20°C

1 media + 1 completa 3-5 minutos entre capas 2 capas 50 - 60 micras	1 media + 1 completa 3-5 minutos entre capas 2 capas 50 - 60 micras

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.

GenRock Monocapa

	HVLP 1,3 - 1,5 mm Dos capas 2,0 - 2,5 bar de presión de aire
	Flash off 10 minutos antes de aumentar la temperatura Horneado 30 min a 60°C de temperatura del panel
	Onda corta-media 8-12 minutos El panel debe mantenerse a más de 80 cm de la unidad IR.
	Llevar una protección adecuada

Características del producto

VOC(2004/42/EC):	Varía según el color y la dilución.
Gravedad específica:	0.94 – 1.325 kg/cm^3
Punto de inflamación:	25ºC (77ºF)
Contenido sólido:	46,6% - 65,9% en peso
Cobertura:	8 - 9 m2/l a 50 micras de espesor de película seca (teórico)
SDS:	Consulte la ficha de datos de seguridad

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.